

DEBAZYM SUPRA

Deri ve kürkleri hafif asit ortamlarda hafifletmek ve yumuşatmak için geliştirilmiş çok güçlü sama malzemesi. Mükemmel ve çok düzgün bir yumuşaklık ile birlikte ince bir tola verir.

Özellikleri

Görünüm	: İnce açık kahve ve beyaz toz karışım
En uygun kullanım pH'sı	: pH 4,0 - 7,0
pH (1:10)	: 6,5
Çözünürlük	: Su ile tamamen karışır
Raf ömrü	: Kuru ve kapalı ortamda en az 1 sene

Yumuşak, ipeksi ve çok hafif kürk ve kürk süet üretiminde Debazym SUPRA oldukça geniş bir kullanım sahasına sahiptir. Ürün olağanüstü yumuşatma etkisine sahip olup, kullanılabilir deri yüzey alanını da belirgin bir şekilde artırır. Daha yumuşak, daha hafif ve daha ince tolalı deriler elde edilir.

Yetersiz ıslanma ya da yetersiz samalama sonucu yer yer sert bölgeler kalmış; sorunlu ve standart dışı derilerde geri ıslatma sürecinde pH 4,5 - 5,5 aralığında Debazym SUPRA kullanımı ile yağlama ile elde edilemeyecek bir yumuşaklık elde edilir ve sorunlu bölgelerin neredeyse tamamının ortadan kalktığı görülür.

Standart tabakhane koşullarında sadece Debazym SUPRA ilavesi yapılan çoğu uygulamada daha yüksek kalite ve daha iyi fiziksel özelliklerin elde edilmesinin yanı sıra oldukça önemli bir desî artışı da elde edilir.

Kullanım reçeteleri

Ürünün kullanımı ile ilgili birçok farklı uygulama yapılmış olduğundan detaylı yardım için lütfen teknik servisimize danışınız.

Pikle giderme: (pikle ağırlık üzerinden) 6 - 7 bomelik bir banyoda yağ gidericinin ardından % 0,10 - 0,15 Debazym SUPRA verilir 40' çevrilir yağ giderme ile devam edilir. Uygulama pH'sı 4,0 - 7,0 aralığındadır.

Kromlu derilerde sama: bağlanmamış krom yıkamalarla derilerden uzaklaştırıldıktan sonra pH 4,0 - 7,0 aralığına tercihen 4,5 - 5,5 aralığına getirilir ve % 0,1 - 0,4 Debazym SUPRA verilir iki saate kadar çevrilir. Yıkanır ve devam edilir.

Kürk üretiminde ara yağlama öncesi: Banyo ve deri kesit pH'sı 4,0 - 7,0 aralığına tercihen 4,5 - 5,5 aralığına getirilir 0,2 - 0,5 g/l Debazym SUPRA ile 60 - 90 dakika çevrilir bilindiği gibi devam edilir.

Krast geri ıslatmasında: Geri ıslatma banyosuna pH 4,0 - 7,0 aralığında 0,5 - 2,0 g/l Debazym SUPRA verilir, amonyak kullanılmaz, 60 - 90 dakika çevrilir gerekli görülürse gece ıslatma banyosunda bırakılır ardından bilindiği gibi devam edilir.

Özel hususlar

İlave bilgi için lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

Ambalaj bilgileri

25 kg kraft torbalarda.