

EMDIRENAL PF

Orta zincir uzunluğunda, anyonik nötral polifosfatlar.

Özellikleri

- Görünüm** : İnce beyaz toz
pH : 5,5 - 7,5
Raf ömrü : Kuru ve kapalı ortamda yaklaşık 2 sene

Emdirenal PF çok yüksek disperse edici güce sahip olup, kalsiyum ve magnezyum tuzlarını tutma kapasitesi yüksek bir üründür. Kireç banyosunda, kirecin askıda kalmasını sağlayarak kireçlik banyosunun daha düzgün ve daha hızlı kesite girmesini sağlar, bu sayede damar oluşumunu, kireç çökmelerini ve demir lekelerini önler

Kireç giderme öncesi yıkama banyolarına ilavesi ile yüksek kompleks oluşturma gücünden yararlanılarak kireç lekeleri temizlenir. Daha temiz, daha dayanıklı bir cilt yapısı elde edilir. EMDIRENAL PF karbondioksit ile yapılan kireç giderme işleminde kalsiyum hidroksitin çözünürlüğünü artırır. Pikle banyosunda kullanımı ile Emdirenal PF krom alımını iyileştirir, daha tok ve dolgun deriler elde edilir.

Emdirenal PF sahip olduğu ön tabaklama gücü ile asit şişmesini önler. Derinin tabii yağının alımını ve uzaklaştırılmasını kolaylaştırır. Kullanımı ile yağ giderme sonrası yıkamalarda tuz kullanılması gerekmez. Kromlu derilerin nötralizasyonunda Emdirenal PF kullanımı ile dolgunluğun belirgin bir şekilde iyileştiği ve sonraki işlemlerde retenaj malzemeleri ile anyonik boyarmaddelerin çok daha düzgün ve eşit bir dağılım sergilediği gözlenir.

Boyarmaddeler Emdirenal PF ile birlikte çözülerek dolaba verildiğinde çok daha düzgün ve eşit bir boyama gerçekleşir.

Kullanım reçeteleri

Kireçlikte kirecin askıda kalmasını ve düzgünce dağılmasını sağlamak, kireç çökmelerini ve kireç lekelerini önlemek amacıyla toplam kireç miktarının % 10'u kadar kullanılır.

Kireç gidermede kireç çökmelerini ve lekelerini temizlemek amacıyla yıkama banyolarında % 0,2 - 0,5 verilir.

CO₂ ile yapılan kireç giderme işleminde kalsiyum tuzlarının çözünürlüğünü artırmak için % 0,2 - 0,5 ilave edilir.

Pikle banyolarına tabaklama maddelerinden önce % 0,5-1,5 verilir.

Pikle giderme işlemlerinde ön tabaklama malzemesi ve yağ giderme yardımcısı olarak 6 bome banyoda % 2,0 - 3,0 kullanılır.

Nötralizasyon banyosunda % 1,0 - 2,0 kullanımı tavsiye edilir.

Retenaj banyosunda ya da boyalarla birlikte % 1,0 verilir.

Özel hususlar

Lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

Ambalaj bilgileri

25 kg kraft torbalarda.