

## EMDIRENAL RTW

**Sıkı ve düzgün ciltli, yumuşak deri üretimi için geliştirilmiş, mükemmel ışık haslığı sağlayan beyaz sintan. Tabaklama özelliği sayesinde kromsuz deri üretiminde de kullanılabilir.**

### Özellikleri

<b>Görünüm</b>	: Bej toz
<b>pH (1:10)</b>	: 3,5 - 4,5
<b>Çözünürlük</b>	: Soğuk ve sıcak suda rahatça çözünür
<b>Aktif madde</b>	: % 95 - 98
<b>Raf ömrü</b>	: Kuru ve kapalı ortamda en az 1 sene

Emdirenal RTW her türlü deri imalatında tüm kromlu deri tiplerinde ve bitkisel tabaklamada çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Ürün derilere yumuşaklık vermesinin yanı sıra çok iyi bir dolgunluk ve olağanüstü bir esnekliğe sahip sıkı bir cilt kazandırır, boyama verimini de artırır.

Beyaz ve açık renk ve pastel tonlarda deri üretimi için ideal bir retenaj malzemesidir. Emdirenal RTW kullanımı ile ışık haslık değerleri mükemmel deriler elde edilir. Birlikte kullanıldığında titandioksiti deri kesitine çok daha derin ve düzgün bir şekilde taşır ve ciltte dağılımını düzenler.

Bitkisel tabaklamada Emdirenal RTW kullanımı tabaklayıcı maddelerin deri kesitine nüfuzunu artırır, cilt özelliklerini iyileştirir, derinin rengini açar boyamaların düzgün olmasını sağlar.

Emdirenal RTW anyonik tabaklayıcı maddelerle, asit boyalarla ve diğer anyonik deri yardımcı kimyasalları ile birlikte kullanılır. Retenaj banyosuna ilavesi ile tamponlayıcı gücü ve disperse edici etkisi sayesinde banyodaki diğer kimyasalların asit değerlerini dengeler, deri kesitine çok daha derin ve düzgün bir şekilde alınmalarını sağlar. Emdirenal RTW kullanımı ile bitkisel dolguların yol açtığı cilt çatlakları önlenir, daha ince taneli ve iyi dolgunlukta deriler elde edilir. Her tür anilin ve semi anilin derilerde kullanımı bilhassa tavsiye edilir. Emdirenal RTU, Emdirenal RTD ve Resingan DK-66 gibi reçineli dolgularla birlikte kullanıldığında daha iyi zımpara dayanımı ve finisaj sırasında prese karşı daha iyi bir mukavemet elde edilir.

### Kullanım reçeteleri

Kromlu derilerden beyaz deri:

Nötralizasyon banyosunda, tıraşlı ağırlık üzerinden %	
% 150 - 200	35°C Su
% 3,0	Emdirenal RTW 20 dakika çevir
% 1,0	Sodyum formiyat
% 0,3	Sodyum bikarbonat 20 dakika çevir
% 3,0	Emdirenal RTW 40 dakika çevir
pH: 4,8 - 5,0	Süz. Yıka. Süz.

### Özel hususlar

Lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

### Ambalaj bilgileri

25 kg kraft torbalarda.

Burada vermiş olduğumuz bilgiler tavsiye niteliğinde olup şu andaki bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Dolayısıyla bu bilgiler ürünlerimizin kullanılmasında ve uygulamasında olası etkenlerin fazlalığı nedeniyle kullanıcıyı işletmeye özgü test ve deneylerden muaf tutmamaktadır. Verdiğimiz bilgilerden belirli özelliklerin veya somut bir kullanım amacı için uygunluğun yasal bağlayıcı nitelikte bir garanti olduğu anlamı çıkarılmamalıdır.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Burçak Sokak No.: 2 VIII. Özel Parsel 34956 Tuzla - İstanbul / TÜRKİYE  
Phone: +90 216 394 00 70 • Fax: +90 216 394 16 97 • [info@debagkimya.com](mailto:info@debagkimya.com) • [www.debagkimya.com](http://www.debagkimya.com)

Standartlarımız :  
ISO 9001: 2015  
ISO 14001: 2015  
ISO 45001: 2018

